

## Лак BS 35

### Универсальный акриловый лак для наружных и внутренних работ

#### Область применения:

Применяется для декоративной отделки деревянных и минеральных поверхностей, таких как кирпичная кладка, бетон, цементные и готовые дисперсионные штукатурки. Не применять в качестве напольного покрытия.

#### Свойства лака:

- Выполняет декоративную и защитную функции
- Имеет шелковисто-матовый блеск
- Подчеркивает красоту древесины
- 1-й класс устойчивости к влажному истиранию
- Устойчив к атмосферным воздействиям
- Обладает высокой адгезией к большинству оснований
- Образует эластичную и прочную пленку устойчивую к УФ-излучению
- Без запаха
- Не желтеет со временем

#### Состав:

акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

#### Колеровка:

цвет молочно-белый, после высыхания прозрачный

#### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ и старых покрытий удалить, дефекты зашпатлевать, поверхность обеспылить. Отслаивающийся старый лак должен быть удален с основания. Если изделие из дерева содержит трещины, глубокие царапины или сколы, их следует отремонтировать при помощи шпатлевки для дерева; после высыхания шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой P240 и обеспылить.

Перед окраской рекомендуется предварительно обработать древесину антисептическим биозащитным грунтом Bayramix Universal Primer.

#### Нанесение:

Тщательно перемешайте материал перед началом работ. Лак готов к применению. Наносить кистью, валиком или краскопультом в два слоя по направлению волокон древесины. При необходимости при нанесении первого слоя допускается разбавление водой не более 5%, финишный слой наносить без разбавления.

#### Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 5°C до 30°C; относительная влажность воздуха 65%. Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности.

#### Расход:

0,1 ... 0,16 кг/м<sup>2</sup>

Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

#### Время высыхания:

На ощупь - 1 ч, полное высыхание – 24 ч при +20°C и 65% относительной влажности воздуха. Окончательный набор прочности – 28 дней.

#### Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала обеспечивается внутренней системой качества. Фирма-изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной предприятием инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться в службу Технической поддержки. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

**Хранение:**

18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C, вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

**Масса нетто:** 5 кг

**Описание опасности:** обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

**Меры предосторожности:** при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающей кожные покровы тела.



**Утилизация отходов:** остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

**Внимание!** Предприятие не несет ответственности за результаты нанесения при несоблюдении вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Во избежание образования отклонений в тоне на больших поверхностях наносить без перерыва и использовать материал из одной партии. При отсутствии достаточного количества продукта одной партии, смешать материал разных партий в одинаковой пропорции. Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

**Предприятие-изготовитель** ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80, тел. (495) 150-51-23