



Эластичная штукатурка i-Flex (ай-Флекс)

Краткое описание	Эластичная фасадная штукатурка для отделки фасадов и интерьеров. Материал идеально подходит для отделки стен подверженных растрескиванию. После нанесения и полимеризации сохраняет способность растягиваться до 15 %.
Область применения	Обладает великолепной адгезией к различным поверхностям и легко наносится на бетон, штукатурку, кирпич, дерево, OSB, вспененный полиуретан, экструдированный полистирол, каменную кладку.
Свойства	<p>Исключительные эксплуатационные характеристики эластичной фасадной штукатурки i-Flex обеспечивают надежную защиту поверхности фасадов в диапазоне температур от -50 С до + 60 С, а отсутствие в ее составе пластификаторов позволяет сохранять эластичность покрытия в течение многих лет.</p> <ul style="list-style-type: none">• экологически чистая• великолепная адгезия практически ко всем материалам• применяется для новых построек и для реставрационных работ• возможна эксплуатация при температуре от -50⁰С до +60⁰С• пожаробезопасна• высокая износостойчивость• препятствует образованию плесени и грибка• устойчива к действию ультрафиолетового излучения• паропроницаема• минимальный уход после нанесения, легко очищается водой и мыльным раствором• полностью готова к применению
Нанесение	Нанесение осуществляется традиционным способом при помощи металлической кельмы. Поверхность должна быть ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ или краска удаляются. Покрытие наносится непосредственно на минеральное основание или на промежуточный , разведённый на 50% водой грунтовочный слой. Для нанесения основного декоративного слоя разбавление материала не допускается! Возможно использование в качестве декоративного слоя при утеплении фасадов зданий по системе «мокрый фасад».
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5 ⁰ С до +25 ⁰ С. Относительная влажность воздуха - 65%.
Инструмент	валик, шпатель, кельма.
Уход за инструментом	Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.
Расход	В зависимости от способа нанесения 1,5-2,0 кг /кв.м
Время высыхания	«Сухая на отлип» - 12-24 час; Полное высыхание – 48-72 часа в зависимости от толщины слоя; Окончательный набор прочности - до 28 дней.
Состав	100% акриловый этастомер, мраморный наполнитель, диоксид титана, технологические добавки, вода.
Цветовая гамма	Стандартный цвет белый. Компьютерная колеровка по «Цветовой карте текстур Baumix» (93 цвета PS), а так же по системам NCS, RAL, Мониколор
Упаковка	Пластиковые вёдра 6кг, 18кг.
Срок годности	18 месяцев со дня изготовления.
Хранение и транспортировка	В не вскрытой таре при температуре от +5 ⁰ С до +30 ⁰ С.



Меры предосторожности	При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании краски на кожу снять его ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.
Утилизация	Остатки материала и пустую тару утилизировать согласно местному законодательству.